

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(12)

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

(19) ВУ (11) 12795

(13) С1

(46) 2010.02.28

(51) МПК (2009)
С 23С 12/00

(54)

СМЕСЬ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ДИФФУЗИОННОГО НАСЫЩЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ

(21) Номер заявки: а 20081017

(22) 2008.07.31

(71) Заявитель: Белорусский национальный технический университет (ВУ)

(72) Автор: Ситкевич Михаил Васильевич (ВУ)

(73) Патентообладатель: Белорусский национальный технический университет (ВУ)

(56) ВУ 2197 С1, 1998.

ЛАХТИН Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов.- М.: Металлургия, 1984.- С.233-234.

РАЙЦЕС В.Б. Технология химико-термической обработки на машиностроительных заводах.- М.: Машиностроение, 1965.- С. 24-27, 48-49.

СИТКЕВИЧ М.В. и др. Совмещенные процессы химико-термической обработки с использованием обмазок.- Минск: Высшая школа, 1987.- С. 43-53, 58-67.

СИТКЕВИЧ М.В. и др. Упрочняющие технологии и покрытия.- 2006.- № 11.- С. 19-23.

(57)

Смесь для комплексного диффузионного насыщения стальных деталей, содержащая карбид бора, кварцевый песок, фтористый натрий и продукт карбонитрации порошка железа, отличающаяся тем, что дополнительно содержит измельченный торф при следующем соотношении компонентов, мас. %:

карбид бора	10-50
кварцевый песок	25-80
фтористый натрий	1-5
продукт карбонитрации порошка железа	4-10
измельченный торф	5-10.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к химико-термической обработке (ХТО) и может быть использовано для изготовления диффузионноупрочненных стальных деталей, имеющих повышенную долговечность при эксплуатации в условиях изнашивания.

Известна смесь для комплексного насыщения стальных изделий [1], содержащая следующие компоненты, в мас. %:

карбид бора	40-60
фтористый натрий	2-10
огарок	25-45
нитрид бора	5-25.

ВУ 12795 С1 2010.02.28

При химико-термической обработке в данном составе образуются диффузионные слои с повышенным сопротивлением хрупкому разрушению. Однако при использовании данного состава диффузионные слои формируются с относительно невысокой скоростью и обладают пониженными показателями некоторых свойств, в частности разгаростойкости. Кроме того смесь обладает высокой спекаемостью, что затрудняет отделение ее от упрочняемых поверхностей после ХТО.

Известна смесь для комплексного диффузионного насыщения стальных деталей [2], принятая за прототип, содержащая следующие компоненты, в мас. %:

карбид бора	10-50
фтористый натрий	1-5
продукт карбонитрации порошка железа	3-10
кварцевый песок	25-82
древесные опилки	4-10.

Данная смесь имеет пониженную спекаемость и при ее использовании образуются диффузионные слои повышенной износостойкости и разгаростойкости. Однако при ее использовании на диффузионнонасыщенных поверхностях деталей после ХТО имеет место существенное налипание неотделившихся остатков смеси, что требует дополнительных операций по их удалению.

Задачей, решаемой изобретением, является устранение налипания остатков смеси на поверхности диффузионноупрочненных деталей после химико-термической обработки.

Поставленная задача решается тем, что смесь для комплексного диффузионного насыщения стальных деталей, содержащая карбид бора, фтористый натрий, кварцевый песок и продукт карбонитрации порошка железа, дополнительно содержит измельченный торф при следующем соотношении компонентов, в мас. %:

карбид бора	10-50
кварцевый песок	25-80
фтористый натрий	1-5
продукт карбонитрации порошка железа	4-10
измельченный торф	5-10.

Данная смесь позволяет проводить процессы ХТО при длительных выдержках в камерных печах. В тоже время частицы смеси после ХТО не налипают на диффузионнонасыщенные поверхности деталей, что позволяет устранить дополнительные операции по их удалению с поверхностей деталей после завершения ХТО.

Пример.

Проводили диффузионное насыщение образцов стали 40Х. Образцы стали размерами 10×10×10 мм засыпали тщательно перемешанной, смесью заявленных компонентов, помещали в печь с температурой 900 °С и выдерживали 4 часа, после чего их подвергали исследованиям.

В таблице представлены примеры использования конкретных составов порошковых смесей.

№ опыта	Состав смеси, % по массе					Доля поверхности образца с налипанием смеси после ХТО, %
	Карбид бора	Кварцевый песок	Фтористый натрий	Продукт карбонитрации порошка железа	Измельченный торф	
1	50	25	5	10	10	0
2	30	55	3	5	7	0
3	10	80	1	4	5	0
4	60	20	6	11	3	7
5	7	70	8	3	12	6
6	Прототип: 30 % карбид бора + 3 % фтористый натрий + 10 % продукт карбонитрации порошка железа + 7 % древесные опилки + 50 % кварцевый песок					15

ВУ 12795 С1 2010.02.28

Приведенные в таблице данные свидетельствуют, что при использовании заявленного состава (опыты 1-3) после ХТО в условиях, одинаковых с прототипом, налипания остатков смеси на поверхности диффузионноупрочненных деталей не имеется. При использовании смеси, принятой за прототип (опыт б), доля поверхности с налипшими остатками смеси составляет 15 %. При использовании смесей, соотношение компонентов которых выходит за пределы заявленного состава (опыты 4-5), доля поверхности образцов с налипшими остатками смеси составляет 6-7 %.

Источники информации:

1. А.с. СССР 922175, МПК С 23С 9/04, 1982.
2. Патент РБ 2197, МПК С 23С 12/02, 1998.