
УДК 535.372, 546.05

Новые керамические люминофоры на основе гранатов Ca₂YSc₂GaSi₂O₁₂, активированных ионами Eu³⁺

¹Лойко П.А., ²Хайдуков Н.М., ³Юмашев К.В. ¹Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия ²Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук, Москва ³Белорусский национальный технический университет

Керамические люминофоры, активированные ионами Eu^{3+} на основе редкоземельных гранатов характеризуются широкой температурной структурной устойчивостью и высокой эффективностью возбуждения люминесценции в видимой области спектра. В настоящей работе исследованы структурные и люминесцентные свойства люминофоров на основе гранатов $\{Ca_2Y_{1-x}Eu_x\}[Sc_2](GaSi_2)O_{12}$. На рис. 1 приведены спектры люминесценции образцов при возбуждении на длине волны 488 нм. В спектре наблюдаются полосы при 575 ($^5D_0 \rightarrow ^7F_0$), 587 ($^5D_0 \rightarrow ^7F_1$), 611 ($^5D_0 \rightarrow ^7F_2$), 650 ($^5D_0 \rightarrow ^7F_3$), 690 нм ($^5D_0 \rightarrow ^7F_4$).

Электрический дипольный (ED) переход $^5D_0 \rightarrow ^7F_2$ ионов Eu $^{3+}$ является гиперчувствительным к симметрии локального окружения, в отличии от магнитного дипольного (MD) $^5D_0 \rightarrow ^7F_1$. В зависимости от симметрии локального окружения и степени ее искажения, отношение интенсивностей $R = I_{\rm ED}/I_{\rm MD}$ различно. Параметр R = 0.36 < 1 согласуется с симметрийными представлениями о координации ионов Eu $^{3+}$ в позициях симметрии D_2 .



Спектры люминесценции радкоземельных гранатов ${Ca_2Y_{l-x}Eu_x}[Sc_2](GaSi_2)O_{l2}$, активированных ионами Eu^{3+}

Для всех образцов цвет люминесценции – красно-оранжевый с высокой чистотой цвета (р >99 %), цветовые координаты: (x = 0.625, y = 0.374), доминантная длина волны $\lambda_{\rm d}$ = 598.1 нм. Синтезированные материалы перспективны для разработки керамических люминофоров красной области спектра.