Y 8033 U 2012.02.28

ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (12)

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (19) **BY** (11) **8033**

(13) U

(46) 2012.02.28

(51) МПК *G 01N 33/38* (2006.01)

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИНЕТИКИ КАРБОНИЗАЦИИ БЕТОНА


- (21) Номер заявки: и 20110602
- (22) 2011.07.22
- (71) Заявитель: Белорусский национальный технический университет (ВУ)
- (72) Авторы: Масуд Голшани (IR); Рубан Александр Сергеевич (BY); Бабицкий Вячеслав Вацлавович (BY)
- (73) Патентообладатель: Белорусский национальный технический университет (BY)

(57)

Установка для определения кинетики карбонизации бетона, содержащая герметичную камеру, соединенную с углекислотным баллоном с редуктором, **отличающаяся** тем, что дополнительно содержит накопительную емкость, выполненную в виде шара из эластичного газонепроницаемого материала, расположенную между герметичной камерой и углекислотным баллоном с редуктором и сообщающуюся с ними.

(56)

1. Алексеев С.Н., Розенталь Н.К. Коррозионная стойкость железобетонных конструкций в агрессивной промышленной среде. - М.: Стройиздат, 1976. - 205 с.



Заявляемая полезная модель относится к области строительного материаловедения, а именно к устройствам для оценки карбонизационных процессов в бетоне, позволяющих установить взаимосвязи кинетики карбонизации бетона с его плотностью, влажностью, видом и количеством введенных химических добавок, особенностями уплотнения и эксплуатации бетонных и железобетонных конструкций и пр.

Известна установка для определения кинетики карбонизации бетона [1], содержащая герметичную камеру, соединенную с углекислотным баллоном с редуктором и химическим газоанализатором.

BY 8033 U 2012.02.28

Недостатками данной установки являются необходимость ручного регулирования подачи газа в камеру, что делает испытания трудоемкими, а также отсутствие информации о количестве углекислого газа, вступившего в химическую реакцию.

Задачей заявляемой полезной модели является уменьшение трудоемкости испытаний и обеспечение возможности получения информации о количестве газа, вступившего в химическую реакцию.

Поставленная задача решается тем, что установка для определения кинетики карбонизации бетона, содержащая герметичную камеру, соединенную с углекислотным баллоном с редуктором, дополнительно содержит накопительную емкость, выполненную в виде шара из эластичного газонепроницаемого материала, расположенную между герметичной камерой и источником углекислого газа и сообщающуюся с ними.

Сущность полезной модели поясняется чертежом, где приведена общая схема установки.

Установка содержит герметичную камеру 1, углекислотный баллон 2 с редуктором, трубопровод 3, накопительную емкость 4, вентиль 5, вентиль 6 накопительной емкости 4, кран 7 выпуска, ванну 8 с раствором серной кислоты или разнообразных солей, стеллажи 9, исследуемые образцы 10, манометр 11.

Исследуемые образцы 10 помещают в герметичную камеру 1 на стеллажи 9. Вентилем 6 углекислотный баллон 2 напрямую подключают к герметичной камере 1 и открывают вентиль 5. Углекислый газ по трубопроводу 3 поступает в герметичную камеру 1 и вытесняет воздух через открытый кран 7 выпуска. После заполнения камеры 1 углекислым газом перекрывают кран 7 выпуска, а с помощью вентиля 6 к углекислотному баллону 2 подключают накопительную емкость 4, выполненную в виде шара из эластичного газонепроницаемого материала. После наполнения шара газом вентилем 5 подачу газа отключают, измеряют диаметр шара по его образующей, затем шар подключают к камере 1. В процессе карбонизации образцов 10 углекислый газ расходуется на реакцию, а шар непрерывно восполняет его недостаток в камере 1. Количество газа, пошедшего на химическую реакцию, определяют по изменению диаметра шара, используя формулу:

$$\Delta V = \frac{1}{6} \cdot \pi \cdot \left(D_1^3 \cdot k_{P1} - D_2^3 \cdot k_{P2} \right),$$

где D_1 и D_2 - диаметры шара соответственно в начале испытания и при повторном измерении;

 k_{P2} и k_{P1} - коэффициенты, учитывающие изменение избыточного давления, которое создает эластичный шар при разной степени наполненности газом. Величина коэффициентов зависит от материала, из которого изготовлен шар.

Коэффициент кр вычисляется по формуле:

$$k_{P} = \frac{P + P_{\text{изб}}}{P},$$

где Р - атмосферное давление;

 $P_{\text{изб}}$ - избыточное давление, создаваемое натяжением шара и измеренное с помощью манометра 11.

В лабораторных условиях были проведены испытания установки для определения кинетики карбонизации бетона. В качестве испытуемых образцов были использованы 12 бетонных кубов с размером ребра 100 мм класса бетона по прочности C28/35. В герметичной камере 1 с помощью ванны 8, заполненной раствором серной кислоты, была создана среда с относительной влажностью 70 %. После заполнения эластичного шара углекислым газом был измерен его диаметр $D_1 = 33,2$ см. Атмосферное давление в начале эксперимента составляло $P_1 = 102,1$ кПа, а избыточное давление, создаваемое эластичным шаром, по показанию манометра 11 составляло $P_{u36,1} = 10,8$ кПа. В процессе карбонизации образцов 10 углекислый газ расходовался на реакцию, а шар непрерывно восполнял его недостаток в камере 1, постепенно уменьшаясь в объеме. По истечении 10 суток диаметр

BY 8033 U 2012.02.28

шара составил $D_2 = 19,1$ см. Атмосферное давление по окончании эксперимента составляло $P_2 = 101,4$ кПа, а избыточное давление, создаваемое эластичным шаром, по показанию манометра 11 составляло $P_{\text{изб.2}} = 4,2$ кПа. Был произведен расчет количества газа, затраченного на реакцию карбонизации:

$$\begin{split} k_{\text{Pl}} &= \frac{P_{\text{l}} + P_{\text{h36.1}}}{P_{\text{l}}} = \frac{102,\! 1 \! + \! 10,\! 8}{102,\! 1} = 1,\! 106\,, \\ k_{\text{P2}} &= \frac{P_{\text{2}} + P_{\text{h36.2}}}{P_{\text{2}}} = \frac{101,\! 4 \! + \! 4,\! 2}{101,\! 4} = 1,\! 041\,, \\ \Delta V &= \frac{1}{6} \cdot \pi \cdot \left(D_{\text{l}}^{3} \cdot k_{\text{Pl}} - D_{\text{2}}^{3} \cdot k_{\text{P2}}\right) = \frac{1}{6} \cdot 3,\! 142 \cdot \left(33,\! 2^{3} \cdot 1,\! 106 \! - \! 19,\! 1^{3} \cdot 1,\! 041\right) = 17396 \text{ cm}^{3} = 17,\! 396 \text{ J} \,. \end{split}$$

Толщину нейтрализованного слоя бетона определяли с помощью 0,1 %-ного спиртового раствора фенолфталеина, наносимого на свежий скол бетона. Средняя глубина карбонизации по 12 образцам равнялась X = 12,4 мм.

Таким образом, предлагаемая установка позволяет уменьшить трудоемкость испытаний и обеспечивает возможность получения информации о количестве газа, вступившего в химическую реакцию.