Союз Советских Социалистических Республик



Государственный комитет CCCP до делам изобретений и открытий

ОПИСАНИЕ **ИЗОБРЕТЕНИЯ**

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(61) Дополнительное к авт. свид-ву -

(22) Заявлено 26,01,79 **(21)** 2718510/22-02

с присоединением заявки № -

(23) Приоритет -

Опубликовано 30,1280, Бюллетень № 48

Дата опубликования описания 30,12,80

m 791786

(51) М. Кл.³

C 23. C 9/02

(53) УДК 621.785. .51.06(088.8)

(72) Авторы изобретения

Г.В.Борисенок, Ю.В.Туров и Е.И.Соколовский

(71) Заявитель

Белорусский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт

(54) СОСТАВ ДЛЯ ХРОМИРОВАНИЯ СТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Изобретение относится к химикотермической обработке металлов и сплавов, в частности, к составам для диффузионного хромирования. Состав для хромирования может быть использован в машиностроительной, приборостроительной, металлургической и других отраслях промышленности для повышения эксплуатационной стойкости инструмента, деталей машин и техно-

логической оснастки.

Известен состав для хромирования, содержащий, мас. %: окись хрома 55-60; алюминий 10-15; фтористый алюминий 3-5; окись алюминия - остальное[1]. Процесс диффузионного хромирования в известном составе осуществляют при 900-1100°C в течение 2-15 ч в зависимости от требуемой толщины слоя. Так, например, при хромировании стали У8 при 1050° С в течение 4 ч формуется карбидный слой толщиной 10-13 мкм, состоящий из карбидов хрома $\mathfrak{C}_{7,3}\mathfrak{C}_6$ и $\mathfrak{C}_{7,7}\mathfrak{C}_3$ и обладающий вы- 25 сокой износо-, жаро- и коррозионной стойкостью в различных средах.

Недостатком известного состава для хромирования является его низкая насыщенная способность.

2

Целью изобретения является разработка состава для хромирования, обладающего более высокой насыщенной способностью.

Для достижения указанной цели в известный состав для хромирования, содержащий алюминий, окислы хрома и алюминия и активатор, вводят окись марганца, а в качестве активатора берут хлористый аммоний, при этом содержание указанных компонентов должно быть в следующих соотношениях,мас. %:

Окись хрома 34 - 3614-16 Окись марганца Алюминий 22-24 1-3 Хлористый аммоний

использованием плавкого затвора.

Окись алюминия

Все материалы используют в порошкообразном состоянии. Для диффузионного хромирования обрабатываемые изделия помещают в контейнер и засыпают предварительно восстановленным составом. Диффузионное хромирование проводят с

Остальное

П р и м е р. Проводят диффузионное хромирование стали У8 при $1050^{\mathbf{0}}$ С в течение 4 ч в предлагаемом и известном составах. Сравнительные данные по насыщающей способности составов при-30 ведены в таблице

При проведении хромирования в предлагаемом и известном составах образцы из стали У8 помещают в контейнер и засыпают предварительно восстановленным составом.

Как видно из таблицы, насыщающая способность предлагаемого состава в 3,5-4,0 раза выше, чем известного.

Coc-	Компоненты насыщающей среды, мас.%		Толщина хромиро- ванного слоя, мкм
1	2		3
Пред	пагаемый состав		
1.	Окись хрома	34	
	Окись марганца	- 14	· .
	йинимопА	22	
	Хлористый аммоний	1	40-45
	Окись алюминия	29	
2.	Окись хрома	36	
	Окись марганца	15	
	Алиминий	23	40-45
	Хлористый аммоний	2	en e
	Окись алюминия	24	
3.	Окись хрома	38	
	Окись марганца	16	
	Алюминий	24	40-45

<u>ا</u> _	.1	2 .		3
		Хлористый аммони	ri 3	
		Окись алюминия .	19	
И	звес	тный состав		
	•	Окись хрома	57	
		Алюминий	12	10-13
		Фтористый алюмин	ий 4	
		Окись алюминия	. 27	
	Ca	Формула изо	-	
ΧĮ	етал Оома	став для хромиро ей, содержащий ал и алюминия и ак	вания пюмини: пивато	стальных й, окислы р, о т л
де хі ч по до а	Tan OMA a k OBHU OTON B K MOMW	став для хромирог ей, содержащий ал	вания пюмини гивато что, способ г окис	стальных й, окислы р, о т л с целью ности, он ь марганц лористый
де хі ч по до а	ETAIL COMA COMO B K COMO B K COMO C	став для хромировей, содержащий ами и алюминия и актем, емия насыщающей интельно содержитачестве активато ий при следующем	вания пюмини гивато, способ г окис ра - х соотн	стальных й, окислы р, о т л с целью ности, он ь марганц лористый

Редактор Д.Павлова	Техред М.Голинка	Корректор С. Щомак
ВНИИПИ Госул по делам	Тираж 1074 царственного комитета СС изобретений и открытий а, X-35, Раушская наб.,	
филиал ППП "Пате	ент", г. Ужгород, ул. Пре	ректная, 4