ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

- (21) 3469598/22-02
- (22) 15.07.82
- (46) 23.10.83. Бюл. № 39
- (72). Л.Г. Ворошнин, Ю. С. Шоппан,
- Б. С. Кухарев, Н. Г. Кухарева,
- Г. В. Стасевич и И. Г. Веребчану
- (71) Белорусский орцена Труцового Красного, Знамени политехнический институт
- (53) 621.785.51.06 (088.8)
- (56) 1. "Защитные покрытия на метаппак". Киев, "Наукова пумка", 1973, вып. 7, с. 111-113.
- 2. Химико-термическая обработка метаплов и сппавов. Тезисы цокпацов Всесоюзной межвузовской конференции по кимико-термической обработке метаплов и сппавов. Минск, БПИ, 1971, с. 24-27.

(54) (57) ПОРОШКООБРАЗНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ДИФФУЗИОННОГО ТИТАНИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НИКЕЛИРОВАННЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ, соцержащий окись апюминия, апюминий и окись титана, о т п и ч а ю щ и й с я тем, что, с цепью повышения коррозионной стойкости обрабатываемых издепий в уксусной киспоте, он дополнительно соцержит закись—окись кобальта и тетра—борофторат капия при спецующем соотношении ингрециентов, мас %:

Апюминий 9-15
Окись титана 31,5-43,35
Закись-окись кобальта 7,65-13,5
Тетраборофторат калия 1-4
Окись апюминия Остальное

20

30

Изобретение относится к метаплургии, а именно к кимико-термической обработ-ке метаплов и сппавов в порошковых средах, и может быть использовано для повышения эксплуатационных характериотик изделий из предварительно никепированных углеродистых стапей, применяемых в приборостроительной, нефтяной, машиностроительной, химической и пищевой отраслях промышленности.

Известен состав порошковой насыщаю шей среды, содержащий титан, окись алюминия и клористый аммоний [1].

Однако из одного состава получается карбидный титановый слой не более 10 мкм. Кроме того, данный состав отпичается дороговизной вспедствие высокой стоимости титана. Коррозионная стойкость этих споев очень низкая. Все это затрудняет использование известного состава в промышленности.

Наибопее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому эффекту является состав для титанирования, содержащий порошки окиси титана, окиси алюминия, алюминия и клористого аммония, мас %:

 $Ti0_249$, Al_20_329 , Al_20 и NH₄ CCl2 [2].

Опнако коррозионная стойкость прецварительно никепированных углеропистых сталей после обработки в известном составе не является постаточной при работе цеталей из этих материалов в высокоагрессивных средах кимической, нефтяной и пишевой отраслях промышленности.

Цепь изобретения - повышение коррозионной стойкости обрабатываемых изпепий в уксусной киспоте.

Указанная цель постигается тем, что порошкообразный состав цля циффузионного титанирования изцепий из прецварительно никепированных углероцистых сталей, включающий окись апюминия, окись титана и апюминий, цолопнительно соцержит закись—окись кобальта и тетраборофторат калия при следующем соотношении ингредиентов, мас %:

Апюминий	9-15
Окись титана	31,5-43,35
Закись-окись	7,65-13,5
кобальта Тетраборофто-	1,00=13,5
рат капия	1-4
Окись апмюминия	Остально

Пример. Титанирование в предпатаемой порошковой среде осуществляется при 1000°С в течение 4 ч в контейнерах с плавким затвором.

Сравнительные цанные по коррозионной стойкости прецварительно никепированных углеродистых стапи 45 в 5%-ном растворе уксусной киспоты при использовании известного и предпагаемого составов приведены в таблице.

Коррозионная стойкость оценивалась по потере массы на единицу площади поверхности образца за 400 ч испытаний.

оверхности образца за 400 г	ч испытаний
Состав насыщающей смеси, мас.%	Потеря массы, г/м
Извес тный	
29 Al ₂ O ₃ +49 TiO ₂ + +20 Al +2 H ₄ Cl	17
Преплагаемый	
38 Al ₂ O ₃ +12 Al + +36 T ₁ O ₂ +12 C ₀₃ O ₄ + +2 KBf ₄	5,7
36 Al ₂ O ₃ +15 Al + +31,5 T ₆ O ₂ +13,5 C ₀₃ O ₄ + +4 KBF ₄	6 , 8
39 Al ₂ O ₃ +9 Al + +43,35 TiO ₂ +	

Таким образом, использование предпагаемого состава позволяет повысить коррозионную стойкость предварительно никепированных углеродистых сталей в 5%—ном растворе уксусной кислоты в 2,5—3 раза.

+7,65 Co,O4+1 KBf4

Составитель Г. Бахтинова

Редактор Г. Безвершенко Техред В.Далекорей

Корректор В. Бутяга

6,0

Заказ 8365/29

Тираж 956

Поплисное

ВНИИПИ Госупарственного комитета СССР по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4