



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ  
ПРИ ГКНТ СССР

# ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

- 1
- (21) 4273549/31-26
  - (22) 01.07.87
  - (46) 23.08.89. Бюл. № 31
  - (71) Белорусский политехнический институт
  - (72) В.П.Титов, Л.М.Старкова, А.В.Павлов и Ю.В.Гранщикова
  - (53) 546.82:546.185 (088.8)
  - (56) Патент США № 2505344, кл. 23-202, опублик. 1950.

Авторское свидетельство СССР  
№ 787362, кл. C 01 B 25/37, 1980.

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФОСФАТА ТИТАНА

(57) Изобретение относится к способам получения фосфата титана, кото-

2

рый может быть использован в качестве пигмента и наполнителя для эластомеров, различной лакокрасочной продукции, бумаги и позволяет повысить чистоту продукта при одновременном уменьшении количества промывных вод. Способ включает взаимодействие серноокислых растворов титана и железа с фосфорной кислотой в присутствии полиакриловой кислоты, отделение осадка и его промывку. Полиакриловую кислоту вводят в раствор в количестве 0,05-0,15% от массы  $TiO_2$  в растворе. Содержание железа в продукте не превышает 0,006 мас.%, количество промывных вод снижается на 24-33%. 1 табл.

Изобретение относится к способам получения фосфата титана, который может быть использован в качестве пигмента и наполнителя для эластомеров, различной лакокрасочной продукции, бумаги.

Целью изобретения является повышение чистоты продукта при одновременном уменьшении количества промывных вод.

**Пример 1.** К 1 л раствора сульфата титана, содержащего 20 г/л  $TiO_2$  и 20 г/л  $Fe_2O_3$  при 25°C добавляют 0,1 мас.% к массе  $TiO_2$  полиакриловой кислоты. После тщательного перемешивания вводят фосфорную кислоту для осаждения титана из расчета 1 г 100%  $H_3PO_4$  на 1 г  $TiO_2$  в растворе. По истечении 20 мин суспензию

фильтруют, осадок промывают до отсутствия в фильтрате ионов железа. Содержание железа в продукте составляет 0,0055%, количество промывных вод 290 мл.

**Примеры 2-5.** Получение фосфата титана ведут по методике, изложенной в примере 1, изменяя количество вводимой в раствор полиакриловой кислоты.

Количество вводимой полиакриловой кислоты, чистота продукта и количество промывных вод приведены в таблице.

Как видно из таблицы, при осуществлении предлагаемого способа в заявленных условиях повышается чистота продукта и снижается количест-

во промывных вод. Для известного способа содержание железа в продукте составляет 0,009 мас.%, а количество промывных вод 420 мл.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Способ получения фосфата титана, включающий взаимодействие сернокислых растворов титана и железа с фосфорной кислотой в присутствии поверх-

ностно-активного вещества, последующее отделение осадка и его промывку, отличающийся тем, что, с целью повышения чистоты продукта при одновременном уменьшении количества промывных вод, в качестве поверхностно-активного вещества используют полиакриловую кислоту в количестве 0,05-0,15 мас.% от массы двуокиси титана в растворе.

Пример	Количество полиакриловой кислоты, мас.% к $TiO_2$	Содержание железа в продукте, мас.%	Количество промывных вод, мл
1	0,10	0,0055	290
2	0,05	0,0060	320
3	0,15	0,0050	280
4	0,04	0,0090	400
5	0,16	0,0050	280

Составитель Ю. Куценко

Редактор Г. Волкова

Техред Л. Олейник

Корректор С. Шекмар

Заказ 5030/27

Тираж 435

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР  
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101