

АКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ И МАСШТАБНЫЙ ФАКТОР
ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ КОНТРОЛЕ ДЕФОРМАЦИИ МЕТАЛЛОВ

В теореме "О подобии при упругих явлениях" В.Л. Кирпичевым впервые был сформулирован закон подобия, перенесенный впоследствии на деформацию в пластической области. Всякие отклонения от закона подобия, связанные с размерами образцов, носят название "масштабный фактор". Влияние масштабного фактора на пластичность невозможно рассматривать отдельно от влияния его на сопротивление деформации. Во многих случаях уменьшение пластичности объясняется увеличением сопротивления деформированию.

В связи с тем что масштабный фактор влияет на пластичность материала и на сопротивление деформированию, то, естественно, он должен оказывать влияние и на величину сигнала акустической эмиссии.

Изучение влияния геометрических размеров образцов на генерацию сигналов акустической эмиссии в материале при его статической деформации на растяжение производилось при испытании стандартных цилиндрических образцов $l_0 = 10 d_0$. Образцы изготавливались диаметрами 6; 8; 10 мм из технически чистого железа и технически чистой меди (химический состав материала стандартный).

Для исследования была создана установка, состоящая из испытательной машины УМ-5А и электронной аппаратуры для обнаружения, усиления и записи сигнала. В качестве приемника сигналов был использован индукционный преобразователь. Датчик размещался в постоянном магнитном поле и был электрически изолирован от образца. Деформация материала производилась со скоростью 4 мм/мин.

В результате исследований было обнаружено, что с увеличением геометрических размеров образцов амплитуды излучений для обоих материалов уменьшаются, и масштабный фактор не влияет на характер закономерностей пластической деформации материалов. Таким образом, контролируя изменение частоты и амплитуды генерируемых колебаний, можно судить о степени деформации материалов и с достаточной точностью определять акустический предел текучести и акустический предел прочности материала. Уменьшение амплитуды можно, по-видимому, объяснить тем, что с увеличением поперечного сечения образца имеется

большая вероятность появления различного вида неоднородностей и слабых мест, а также влияние на процесс разрушения оказывает суммарная упругая энергия, накопленная в нагружаемой системе.

УДК 621.891

Д.И. Дмитриевич, Т.В. Калиновская, канд. техн. наук,
Р.В. Козлова

КОНТАКТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ СДВИГЕ ПО ПОВЕРХНОСТИ ПОЛУПРОСТРАНСТВА

При изучении явлений, происходящих при трении, а также в процессах деформирования комбинированными нагрузками (нормальной и касательной), полезным является привлечение задачи о нагружении упругого полупространства равномерно распределенной касательной нагрузкой, моделирующей сдвиг при полной адгезии по пятну касания.

Напряжения, вызываемые действием касательной равномерно распределенной нагрузки, можно определить по формулам [1] согласно схеме (рис. 1, а):

$$\sigma_x = \frac{k}{2\pi} (\cos 2\theta_1 - \cos 2\theta_2); \quad (1)$$

$$\sigma_y = \frac{k}{2\pi} \left[4 \ln \frac{\cos \theta_1}{\cos \theta_2} - (\cos 2\theta_1 - \cos 2\theta_2) \right]; \quad (2)$$

$$\tau_{xy} = \frac{k}{2\pi} [(\sin 2\theta_1 - \sin 2\theta_2) - 2(\theta_1 - \theta_2)]; \quad (3)$$

$$\tau_{\max} = \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2}; \quad (4)$$

$$\operatorname{tg} 2\beta_{1,2} = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}. \quad (5)$$

$$\theta_1 = \operatorname{arctg} \frac{y-a}{x}; \quad (6)$$

$$\theta_2 = \operatorname{arctg} \frac{y+a}{x}, \quad (7)$$