## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМООПТИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ В АНИЗОТРОПНОМ ЛАЗЕРНОМ КРИСТАЛЛЕ Nd<sup>3+</sup>:YVO<sub>4</sub>

Магистрант Лойко П.А.,

доктор физ.-мат.наук, профессор Юмашев К.В. Белорусский национальный технический университет

Кристалл иттриевого ванадата YVO<sub>4</sub>, активированный ионами неодима Nd<sup>3+</sup>, является перспективной средой для создания мощных компактных твердотельных лазеров с диодной накачкой [1]. Для характеристики термических искажений активной среды таких лазеров используют термооптические постоянные  $W = (dn/dT + (n-1)\alpha)$ , где dn/dT — температурный коэффициент показателя преломления n (определяется поляризацией излучения E и длиной волны  $\lambda$ ), а  $\alpha$  — коэффициент линейного термического расширения (определяется направлением распространения излучения k).

Для определения величин W использовался метод отклонения пробного пучка в среде с линейным градиентом температуры [2]. В качестве пробного использовалось излучение He-Ne лазера (длина волны  $\lambda = 632,8$  нм) и микрочиплазера на кристалле Nd<sup>3+</sup>:YAG ( $\lambda$  = 1064 нм). Излучение в обоих случаях было линейно поляризованным. Исследуемый кристалл Nd<sup>3+</sup>(0,4 at,%); YVO<sub>4</sub> имел размерами  $4.0 \text{ мм} \times 4.0 \text{ мм} \text{ (торец)} \times 8.0 \text{ мм (длина)}.$ параллелепипеда Противоположные торцы кристалла были полированными. Излучение в кристалле распространялось вдоль длинной грани, параллельно кристаллографической оси a(k//a). При этом ось c кристалла была расположена ортогонально к направлению распространения излучения. Верхняя и нижняя кристалла поддерживались при постоянных низкой и температурах соответственно, что приводило к возникновению в кристалле вертикального линейного градиента температуры. Отклонение регистрировалось на ПЗС-камере.

Для двух поляризаций пробного излучения E // a и E // c термо-оптические постоянные  $W_1=(dn_a/dT+(n_a-1)\alpha_a)$  и  $W_2=(dn_c/dT+(n_c-1)\alpha_a)$ . Измеренные экспериментально значения  $W_1=11,2\times 10^{-6}~{\rm K}^{-1}$  и  $W_2=6,8\times 10^{-6}~{\rm K}^{-1}$  ( $\lambda=632,8~{\rm hm}$ ),  $W_1=8,3\times 10^{-6}~{\rm K}^{-1}$  и  $W_2=3,6\times 10^{-6}~{\rm K}^{-1}$  ( $\lambda=1064~{\rm hm}$ ). Они являются положительными для обеих поляризаций и уменьшаются с увеличением длины волны излучения. Значения температурного коэффициента показателя преломления в кристалле  $Nd^{3+}$ :YVO4 удовлетворяют соотношению  $dn_a/dT > dn_c/dT$ .

## Литература

- 1. H.C. Liang, et.al. Compact efficient multi-GHz Kerr-lens mode-locked diode-pumped Nd:  $YVO_4$  laser / Optics Express 25, 21149 (2008).
- 2. S. Vatnik, et.al. Thermo optic coefficients of monoclinic  $KLu(WO_4)_2$  / Appl. Phys. B 95, 653 (2009).